



Distributeur exclusif en Amérique du Nord, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Australie
 Canadian exclusive master distributor for North America, Mexico, New Zealand and Australia

297 rue Gendron, C.P. 123
 Saint-Léon-le-Grand, Qc, Canada G0J 2W0

Téléphone/Phone: 418-743-2046
 Sans frais/Toll-free: 1-888-743-2046

Télécopie/Fax: 418-743-2045

www.galvatech2000.com

info@galvatech2000.com

Couverture Théorique* / 12Kg de Rust-Anode

1. Additionnez l'épaisseur sèche minimale à atteindre et le profil de surface.
2. Utilisez notre charte pour trouver la couverture théorique par 12Kg.
3. Finalement, ajoutez le pourcentage de perte estimé au résultat.

*** Couverture Théorique:** Ne tient pas compte; de la perte de produit à l'application, de la méthode d'application, design de la pièce à galvaniser ou tous autres facteurs de perte.

Pour les épaisseurs recommandées consultez notre fiche technique.

Description des pertes possibles

- Pré-couche sur rebords à angles aigus et les boulons
- Perte de produit dans le boyau
- Perte par atomisation
- Perte due aux endroits difficiles d'accès
- Design (Ex : Garde-corps, % de perte sera élevé)
- Autres

N'hésitez pas à contacter notre support technique.

| <u>Épaisseur sèche minimale à atteindre</u> | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| + | | | |
| <u>Profil de surface</u> | | <u>Pi² /12Kg</u> | <u>M² /12Kg</u> |
| Mils | Microns (µm) | Théorique | Théorique |
| 1 | 25 | 899 | 83,5 |
| 2 | 50 | 449 | 41,7 |
| 3 | 75 | 300 | 27,8 |
| 4 | 100 | 225 | 20,9 |
| 5 | 125 | 180 | 16,7 |
| 6 | 150 | 150 | 13,9 |
| 7 | 175 | 128 | 11,9 |
| 8 | 200 | 112 | 10,5 |
| 9 | 225 | 100 | 9,3 |
| 10 | 250 | 90 | 8,4 |
| 11 | 275 | 82 | 7,6 |
| 12 | 300 | 75 | 7,0 |
| 13 | 325 | 69 | 6,4 |
| 14 | 350 | 64 | 6,0 |
| 15 | 375 | 60 | 5,6 |

0,001 po = 1,0 mil de pouce = 25 microns (µm)